Laboratoire Granulats & Sols 01

ZI du MUSINET 102 Avenue de Bresse
01460 MONTREAL LA CLUSE
Tel:04.74.76.60.94 Fax:04.74.7663.84 lgs01@wanadoo.fr

Fiche Technique Produit

Engagement du 01/01/2026 au 30/06/2026

Producteur : **PERMAT SAS - GENAY** ***Utilisateur :*** **PERMAT SAS - GENAY**

Granulats : **Grave de Déconstruction / GDNT2M**

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Catégorie
0	*31.5*	*Guide Rhône-Alpes / Graves de déconstruction*	*Limites du Guide*


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	f	MB 0/D	FL	Ra	Rcug	SS	X
Etendue e																							
Incertitude U																							
V.S.S.+U																							
V.S.S.	12.0			30.0	35.0	40.0	52.0		60.0			77.0			99.0	100.0	12.0	0.80	5.0	30.0		0.40	1.0
V.S.I.	2.0			10.0	14.0	23.0	30.0		43.0			63.0			85.0	100.0	2.0				70.0		
V.S.I.-U																							

Partie informative

Résultats de production

du 10/07/25 au 05/12/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	f	MB 0/D	FL	Ra	Rcug	SS	X
Maximum	5.4	6.7	9.0	13.8	19.1	26.5	37.1	47.7	55.4	63.5	69.7	77.0	89.2	97.4	99.0	100.0	5.4	0.71	0.6	24.8	84.1	0.16	0.3
Fuseau de fabrication Inférieur	4.7	6.0	8.2	12.5	17.6	24.7	35.1	45.5	52.6	60.0	67.6	75.9	86.0	93.9	98.8	100.0	4.7	0.50	0.1	19.2	80.8	< à 0.10	0.1
Moyenne Xf	4.7	6.0	8.2	12.5	17.6	24.7	35.1	45.5	52.6	60.0	67.6	75.9	86.0	93.9	98.8	100.0	4.7	0.50	0.1	19.2	80.8	< à 0.10	0.1
Fuseau de fabrication Inférieur	4.7	6.0	8.2	12.5	17.6	24.7	35.1	45.5	52.6	60.0	67.6	75.9	86.0	93.9	98.8	100.0	4.7	0.50	0.1	19.2	80.8	< à 0.10	0.1
Minimum	4.0	5.2	7.4	11.6	16.5	23.4	32.8	42.9	50.2	57.1	65.6	74.4	83.3	90.5	98.3	100.0	4.0	0.31	0.0	15.6	75.2	< à 0.05	0.0
Ecart-type	0.46	0.52	0.65	0.86	0.98	1.24	1.89	2.14	2.13	2.52	1.96	1.04	2.06	2.28	0.25	0.00	0.40	0.150	0.20	3.10	3.10	0.050	0.10
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Catégorie GuideRA N°3																						Intrins NT2	



SOUNY Ph.

